



KIILTO KERAPID

Snabbfästmassa för kakel, klinker och natursten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	För platsättning av kakel, klinker, natursten, minerit och lättbetong på PVC-, målarfärg-, kakel- och klinkerytor samt vanliga mineraliska ytor. Även till våtutrymmen som är behandlade med något av Kiilto Tätskikssystem.	
UNDERLAG	Ytorna bör vara rena och fria från damm. Ett ej våtstarkt spackelskikt bör avlägsnas och torra sugande underlag primas. Golvvärme bör kopplas av ca. 1 dygn före platsättning. Då platsättning sker på PVC-, målarfärgs- eller gamla kakelytor bör dessutom följande tas hänsyn till: * att ytan är tillräckligt stabil för platsättning * att ytan sitter väl fast * att all fett, vax och annan smuts tvättas bort med Målar tvätt eller kristallsodalösning och sköljs noggrant väl. När ytan torkat grovslipas den vid behov samt rengörs från slipdamm.	
EGENSKAPER	* kan vidarebearbetas efter 2 timmar (sugande) och 4 timmar (täta underlag) * frostbeständigt * fuktbeständigt * lämpligt för montering av kakel på kakel- och PVC-ytor * kan användas för avjämning av underlagets smärre ojämnheter före platsättning * rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t ex pooler) * ej på spånskivor * passar för värmegolv	
ÅTGÅNG	Ca. 3 kg/m ² med normaltandad spackel (tandhöjd 6 mm, bredd 6 mm, mellanrum 6 mm). Ca. 2 kg/m ² med mosaikspackel (tandhöjd 4 mm, bredd 6 mm, mellanrum 6 mm).	
BEREDNING	Kiilto Kerapid Snabbfästmassa	15 kg
	Vatten	ca. 3,4 l
	Överdoserings av vatten fördröjer härdningen.	
TEKNISKA DATA	Typ:	specialcement, kvartssand och plastbaserad pulver
	Kornstorlek:	max 0,5 mm
BEARBETNINGSTID	Användning inom 45 min efter tillblandning vid +18°C	
REKOMMENDERADE ARBETFÖRHÅLLANDEN	Underlagets och omgivningens temperatur:	+18...+20°C
	Betongfukt:	max 90 % RF
	Under arbetet bör underlagets, fästmassans och plattornas temperatur vara minst +10°C.	

BRUKSANVISNING

Pulvret störs långsamt under ständig omrörning ner i kallt rent vatten tills en jämn massa bildas.

Därefter appliceras fästmassa på underlaget med hårt tryck, använd otandad spackel. Randstrykes sedan på ett område som kan bearbetas under 10 min. Plattorna trycks hårt fast i underlaget och vrids omedelbart fast. Plattornas läge kan korrigeras under ca 10 min.

Välj spackeltandningen så att vidhäftningsytan mellan fästmassa och kakel är minst 70% och mellan klinker 100% av den totala ytan. Massan skall förbrukas inom 45 min räknat från blandning med vatten. Lagda ytor kan vidarebearbetas efter 2 - 4 timmar.

Fläckar bör omedelbart avlägsnas med vatten eller fuktig trasa. En intorkad fästmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Fogning kan utföras 2 timmar efter platsättning. På täta underlag dock först efter 5 timmar. Element- och skivväggarnas hörn, vägg- och golvplattornas fogar och andra rörelsefogar tätas med Kiilto Sanitetssilikon.

HÄLSA- OCH MILJÖSÄKERHET

Färsk massa är alkalisk och irriterar hud och slemhinnor. Undvik onödig hudkontakt. Under blandning rekommenderas andningsskydd. Se gällande säkerhetsdatablad för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Etiketten har information om hantering av produktavfall.

FÖRPACKNING

5 kg plasthink och 15 kg säck

OBSERVERA

max. 6 månader i torra utrymmen från tillverkningsdatum

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera saktligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall kontakta vår tekniska support.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)207 710 100

KIILTO AB
Tel. 08-732 88 75