

Sättning & läggning av kakel, klinker, sten & minerit. Även spackling av lokalt fall.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Avsedd för sättning av keramiska plattor i torra och våta utrymmen på natursten och betong, PVC-, målarfärg-, kakel och klinker. Vanliga mineraliska underlag, gipskivor och fibercementskivor skall behandlas med Fuktspärr eller Keragum/Keragreen i våtutrymmen. Plattsättning kan göras utan fogsnöre.

UNDERLAG:

Underlagen skall vara torra, rengjorda och fria från lösa partiklar. Icke våtstarka spackelskikt bör avlägsnas och torra sugande underlag primas. Golvvärme bör kopplas av ca 1 dygn före plattsättning. Då läggningen sker på PVC, målarfärg-, eller gamla kakelytor bör dessutom beaktas:

- * att ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- * att ytan sitter väl fast
- * att all fett, vax och annan smuts tvättas bort med målartvätt eller kristallsodalösning och spolats väl. När ytan torkat grovslipas den vid behov samt renas från slipdamm.

EGENSKAPER:

- * lång bearbetningstid
- * passar för värmegolv
- * fukt- och frostbeständigt, även för utomhus
- * lämpligt för sättning av kakel på kakel och PVC-yltor
- * kan användas för avjämning av underlagets smärre ojämnheter före plattsättning
- * rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t.ex. pooler)
- * ej på spånskivor

DEFORMATIONSUPPTAGNINGSFÖRMÅGA:

Klass 3 (SP metod 1910)

ÅTGÅNG

2 - 4 kg/m²

Rekommenderade tandningar

Platttyp	Tandning
Slät baksida (kakel och mosaik)	4 - 8 mm
Slät baksida (klinker)	8 - 12 mm
Nabbad baksida	8 - 12 mm
Räfflad baksida	8 - 12 mm

Plattans storlek styr vilken tandning som ska användas. D.v.s. ju större platta desto större tandning.

BEREDNING

Kiilto Flexfix	20 kg
Vatten	5,5 - 6,0 l

TEKNISKA DATA

Typ cement, kvartssand och plastbaserat pulver
Kornstorlek max 0,5 mm

BEARBETNINGSTID:	3 - 4 timmar räknat från vattentillsatsen. Öppen tid ca 15 min.
REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN:	Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i Rummets och underlagets rekommenderade temperatur +18 - 20° C. Underlagets fuktighet < 90% RF. Under arbetet bör underlagets, fästmassans och plattornas temperatur vara minst +5°C
BRUKSANVISNING:	<p>Pulvret strös långsamt under ständig omrörning i kallt, rent vatten tills en jämn massa bildas. Massan får mogna 10 -15 min, varefter den noggrant rörs om. I färdigblandad fästmassa får ej ytterligare vatten tillsättas. Flexfix strös långsamt under ständig omrörning i kallt, rent vatten tills en jämn massa bildas. Massan får mogna 10 -15 min, varefter den ännu rörs om. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas. Applicering görs först med en slät spackel, varefter fästmassan kammats ut med en tandad spackel på ett område som kan plattsättas under 10 -15 min.</p> <p>För vidhäftningskontroll bör några plattor omedelbart lösgöras efter appliceringen. Baksidan skall vara täckt av fästmassa. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan.</p> <p>OBS! Dra inte ut fästmassa på större yta än som kan plattsättas inom ca 15 min. Fogbredd väljs på estetiska grunder, samt efter storleksvariationer på plattorna.</p>
ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET:	Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Under MILJÖSÄKERHET blandningen rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.
FÖRPACKNINGAR:	20 kg säck
OBSERVERA:	Lagring i torra utrymmen högst 1 år. Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.