

Halvflytande fix på golv inne & ute.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Flexibel fästmassa speciellt för sättning av storformatplattor (30x30 och större) på mineraliska underlag, målarfärg och klinker samt gips- och fibercementskivor på golv. När man sätter plattor på skivunderlag bör beaktas att underlaget är tillräckligt stabilt. Ersätter behovet av dubbellimning och säkerställer en god bruksfyllnad under plattorna. Lämpligt också på Kakelplattan ABs tätmembran samt för inne och utomhusbruk men ej objekt som är ständigt under vatten (t.ex. simbassänger).

UNDERLAG:

Underlagen skall vara fast, rengjorda och fria från lösa partiklar. Icke våtstarka spackelskikt bör avlägsnas och torra sugande underlag skall primas alternativt fuktas. Skivytor skall primas med fästprimer. Golvvärme bör kopplas av ca 1 dygn före plattsättning. Då plattsättning sker på målarfärg eller gamla klinkerytor bör beaktas beläggningsens tillräckligt vidhäftning mot underlag. Vax, fett och annan smuts tvättas bort med Målartvätt och sköljes väl. När ytan torkat grovslipas den vid behov och samt renas från slipdamm.

EGENSKAPER:

- * halvflytande konsistens
- * passar för värmegolv
- * fukt- och frostbeständigt, även för utomhus
- * gångbar efter ca. 5 timmar i rummets normala temperatur

- * lätt att bearbeta
- * lämpligt även för täckning av värmekablar före applicering av tätmembran / sättning av klinker.
- * kan användas för avjämning av underlagets smärre ojämnheter
- * Över 15 millimeters ojämnheter rekommenderas att spackla med Kestonit golvspackel.
- * rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t.ex. pooler)
- * ej på spånskivor

ÅTGÅNG:

3,5 - 6 kg/m²

Rekommenderade tandningar

<u>Platttyp (baksida)</u>	Tandning på fixkammen
Slät (klinker)	8 - 12 mm
Nabbad	8 - 12 mm
Räfflad	8 - 12 mm

Plattans storlek styr vilken tandning som ska användas. D.v.s. ju större platta desto större tandning.

BEREDNING:	Flytfix 20 kg Vatten 4,0 – 4,5
TEKNISKA DATA:	Typ cement, kvartssand och plastbaserat pulver Kornstorlek max 0,5 mm
BEARBETNINGSTID:	Ca. 1 timme räknat från vattentillsatsen. Öppen tid ca 15 min.
REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN:	Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i rummet. Rummets och underlagets rekommenderade temperatur +18 - 20° C. Underlagets fuktighet < 90% RF. Under arbetet bör underlagets, fäst massans och plattornas temperatur vara minst +5°.
BRUKSANVISNING:	<p>Pulvret strös långsamt under ständig omrörning i kallt, rent vatten tills en jämn massa bildas. Massan får mogna ca. 5 min, varefter den ännu rörs om. I färdigblandad fästmassa får ej ytterligare vatten tillsättas. Applicering görs först med en slät spackel, varefter fästmassan kammats ut med en tandad spackel på ett område som kan plattsättas under 10 -15 min. För vidhäftningskontroll bör några plattor omedelbart lösgöras efter appliceringen. Baksidan skall vara täckt av fästmassa. Särskild uppmärksamhet bör iakttas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan.</p> <p>OBS! Dra inte ut fästmassa på större yta än som kan plattsättas inom ca 15 min. Fogbredd väljs på estetiska grunder, samt efter storleksvariationer på plattorna.</p> <p>Vid fogbredder upp till 6 mm kan kakelfog användas, klinkerfog upp till 12 mm. Fogning kan ske ca. 5 timmar efter plattsättning, på täta underlag dock efter 1 dygn (18-20 °C). Element- och skivväggarnas hörn, fogar mellan vägg- och golvplattor och andra rörelsefogar tätas med silikonfog.</p>
ARBETS- & MILJÖSÄKERHET:	Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Under blandningen rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.
FÖRPACKNING:	20kg säck
LAGRING:	Lagringstid 6 månader för obruten säck i torra utrymmen.
ARBETS- & MILJÖSÄKERHET:	Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakens saklighet och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst