

Namn på säcken är Multiplan

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Flytspackel fiberflyt lättflytande är en pumpbar, fiberförstärkt och cementbaserad avjämningsmassa med god vidhäftning och bra flytförmåga. Spacklet är avsett för golv i bostäder, kontor, våtrum och offentliga miljöer. Lämpligt för värmegolv och för att öka böjstyvheten i träbjälklag. Flytspackel fiberflyt lättflytande används före beläggningar av mattor, trägolv och keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla kraven enligt HusAMA.

UNDERLAG

Betong, lättbetong och skivmaterial. Underlaget ska vara rent och fast. Sk. cementhud och färgfläckar avlägsnas och golvet sopas eller dammsugs omsorgsfullt. Underlaget ska alltid primas före spackling med fästprimer, se separat produktblad.

EGENSKAPER

- snabbt gångbart ca 1-3 timmar
- bearbetningstid 20 minuter
- fiberförstärkt mot sprickbildning
- god avjämnning
- fuktbeständig
- god vidhäftning på betong, trä och olika byggnadskivor

REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Rummets och underlagets temperatur --> +18...+20°C
Underlagets fuktighet - trä --> 8...12%
- betong max. --> 4% eller under 90%

RF

Vid spackling bör rummet, materialet, vattnet och underlagets temperatur vara normalt +18...+20°C. Rådande omständigheter som rummets, spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens relativa fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftning och torktider. Våra rekommendationer kan således endast betraktas som riktgivande.

BRUKSANVISNING

Häll föreskriven mängd rent vatten i en minst 20 l hink. Pulvret strös i vattnet under kontinuerlig omrörning tills en smidig jämn massa bildas. Massan får mogna ca 5 min varefter den rörs om ännu en gång. Extra vatten får ej tillsättas i redan färdigblandad spackelmasa.

Spacklet appliceras med en bred stålspackel. Torkningen får ej påskyndas genom t.ex. uppvärmning eller ventilation. Sprickor kan uppstå vid för snabb torkning.

Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan är det skäl att täcka golvet

med skyddspapper så fort man kan gå på det.

För att undvika "övertorkning" ska golvet beläggas relativt snabbt efter spacklets härdning. Därmed undviks risken för sprickbildning och vidhäftningsbrott. Lämpligt även för spackling av målade golv i lätt trafikerade utrymmen, Vi rekommenderas inte spacklet till garagegolv eller ytor som ständigt är under vatten.

TEKNISKA DATA

Typ	fiber-plast-cement-kvartsbaserat pulver
Max. kornstorlek	ca. 1 mm
Max. skiktjocklek	50 mm med en spackling
Tryckhållfastighet	C30
Böjhållfastighet	F7
Flytvärde (EN 12706)	125-135 mm
Skiktjocklek:	lättbetong 6-20mm betong & fast underlag 3-50mm trjåbjälklag + armering 12-50mm
Beläggningsbar	Lägsta temperatur +10°C 1-5 dygn beroende på skiktjocklek
Lagring	max 1 år i torrt utrymme
Förpackning	20kg
Åtgång enl GBR	1 mm skikt / m ² kräver torrs substans ca 1,7 kg
Gångbar	1-3 timmar
Blandning	3,5-3,8 liter svalt vatten till 20 kg pulver

OBS! Använd inte större vattenmängd än föreskrivet.

**ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET**

Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Under blandning och slipning rekommenderas andningsskydd. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på arbetsplatsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.