

Före spackling och sättning av kakel och klinker.

Namn på tuben är Start Primer.

**ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE:**

Vattenbaserad golvprimer för sugande och täta ytor inomhus före spackling.

Kan användas på:

- Betong och cementbaserad golvspackel (utspädning: 1 del primer/4 delar vatten)
- Golv med gamla limrester av t.ex. harts-och bitumenlim (utspäd ej)
- För golv som är känsliga för fukt, t.ex. av gips eller trämaterial (utspäd ej)
- Skivunderlag, som spån- och gipsskivor (utspäd ej)
- Täta underlag, t.ex. målarfärg och klinker (utspäd ej)

EGENSKAPER:

- * torkar snabbt
- * god fuktbeständighet
- * fungerar som häftbrygga mellan spackel och undergolv
- * alkalisk betong minskar inte primerns funktion
- * ej lämpligt som tillsatsmedel för spackelmasa

TEKNISKA DATA:

Förtunning	vatten
Spec.vikt	1,0
Färg	rosa
Eldfarlighet	ej eldfarligt
Köldbeständighet	ej beständigt
Lägsta bearbetningstemperatur	+ 10°C

DRYGHET:

Utspäd primer på sugande underlag: Primer 1l. + vatten 4l. = 5l. --> ca. 30m²

Koncentrerad primer på täta underlag: Primer 1l. --> ca. 10m²

**REKOMMENDERADE
ARBESFÖRHÅLLANDEN:**

Rummets och underlagets temperatur +18...+20°C

Underlagets fuktighet - trä 8...12 %
- betong max. 90 % RF eller under 4 %

Rådande omständigheter som rummets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan således betraktas som riktgivande.

BRUKSANVISNING:

Avlägsna cementslud, damm samt smuts och fett från underlaget. Vid behov görs en maskinell slipning / fräsning. Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt med t.ex. filtapplicator eller borste. Undvik pölbildning av primer. Betong och spackelunderlag som primats kan spacklas direkt i våt primer utan torktid. På skivunderlag eller täta underlag samt på gamla limrester får primern torka ca. 2 timmar före spackling. Spacklingen måste utföras senast ett dygn efter primning.

Obs! Parkett som limmas till underlaget eller värmegolv som installeras, skall cementslutt, limrester och andra faktorer som kan försvaga underlaget avlägsnas. Primningen görs bara på sådana ställen som skall spacklas. Underlag av stavparkett får varken primas eller spacklas. På skivunderlag limmas parkett direkt på skivorna utan primer eller spackel.

**ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET:**

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad.

FÖRPACKNING:

1 liter

OBSERVERA:

Lagras svalt, ej under +1°C, i en väl sluten originalförpackning max. 1 år. Efter lång lagring omrörs före användning. Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.