




# KIILTO KL

## Fiberförstärkt väggspackel



<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Kiilto KL är ett cementbaserat, fiberförstärkt väggspackel för avjämning av aggregerade väggar och som ska användas i samband med glasfibernät. Lämpligt att använda i våtrum för avjämning av väggar innan tätskikt och plattsättning. Lämpligt även för ytterväggar och socklar som behöver spacklas innan målning. Idealisk för att användas med glasfibernät för att förstärka vägg av murverk.	
<b>UNDERLAG</b>	Ytorna som ska spacklas ska vara fasta, rena och fria från damm. Torra ytor måste förfuktas innan spackling. Nästa spackelskikt får appliceras först när den tidigare har genomhärdat. Den tidigare ytan bör slipas före ny applicering. Om arbetet sker utomhus, skydda ytan mot direkt solljus och vind.	
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- M1-klassificerad för byggmaterial enl. EN 998-1:2003 standard.</li><li>- Vattenfast</li><li>- Grå färg</li><li>- Lägsta användningstemperatur +5°C</li><li>- Rekommenderas inte för konstruktioner som ständig är under vatten (t.ex. pooler)</li></ul>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	Typ	polymer-cement-sand baserat pulver
	Kornstorlek	max. 1,5 mm
	Skiktjocklek	Vid helpackling 3-10 mm Vid ilagning 3-15 mm
<b>ÅTGÅNG</b>	1 mm/m <sup>2</sup> , kräver ca. 1,5 kg pulver	
<b>BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE</b>	4,2 - 4,8 l vatten 20 kg Kiilto KL pulver	
<b>BEARBETNINGSTID</b>	2 - 3 timmar (+18°C)	
<b>REKOMMENDERADE ARBETFÖRHÅLLANDEN</b>	Rummets och underlagets temperatur	+18...+20°C
	Underlagets fuktighet	- betong < 90% RF
<b>BRUKSANVISNING</b>	Kiilto KL spackelpulver strös succesivt ner i svalt (+18-20°C) rent vatten under kontinuerlig omrörning tills en smidig massa bildas. Låt massan mogna 10 - 15 minuter och rör sedan om ordentligt igen. Kiilto KL kan appliceras med en spackelspruta eller för hand med en stålspackel. Ytan kan vara flytande. Vid användning av Kiilto Armeringsmatta ska den bäddas in i det nylagda spacklet. Avjämna ytan med en stålspackel. När första skiktet har härdat kan nästa skikt appliceras. Under torra förhållanden, kan härdningen påskyndas genom att spraya med vatten.	

**TORKNINGSTID** ca 1 - 3 dagar (+18°C). Torktiden beror på skiktjocklek, temperatur samt luftfuktighet.

**FÖRPACKNING** 20 kg säck

**MILJÖ- OCH SÄKERHET** Färsk massa är alkalisk och irriterar hud och slemhinnor. Undvik onödig kontakt med huden. Andningsskydd rekommenderas vid blandning och slipning av den putsade ytan. Se separat säkerhetsdatablad för detaljerade säkerhetsinstruktioner.

**LAGRING** Förvaras torrt. Hållbarhet för oöppnad förpackning i torrt utrymme är max 12 månader från tillverkningsdatum.

#### **YTTERLIGARE INFORMATION**

Ovanstående rekommendationer är baserade på vår egen forskning och den bästa tillgängliga kunskap som finns. De lokala arbetsförhållanden och arbetsmetoder kan variera och är utanför vår kontroll. Vi kan därför inte hållas ansvariga för själva arbetet på plats.

Om det är några problem – kontakta vår tekniska avdelning

Kiilto Oy  
Tel. +358(0)207 710 100  
[www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

Kiilto AB  
Tel. 08-732 88 75  
[www.kiilto.se](http://www.kiilto.se)