

Lim för dukens fastsättning i brunnsmanchetten.

Namn på tuben är Kiiltofix.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Enkomponents Masa Limmassa, som är baserad på helt ny Polymerteknologi. Används för limning både inne och ute av t.ex. byggskivor och lister, samt för tätning av fordon och för hobbybruk etc.

Underlag

Underlagsmaterialen skall vara fria från damm, fett och olja samt torra. Limmassan har god vidhäftning mot olika stenytor, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxy- och polyesterlack. För plaster rekommenderas ett vidhäftningsprov.

Egenskaper

- * elastisk
- * lösningsmedelsfritt
- * isocyanatfri
- * nästan luktfri
- * lätt att applicera även vid låga temperaturer
- * mycket god väderbeständighet
- * god vidhäftning mot de flesta material
- * god kemikaliebeständighet (mot utspädda lösningar)
- * kan övermålas

Tekniska data

Bindemedel	MS-polymer (isocyanatfri)
Konsistens	pastös
Härdningsmekanism	fukthärdande
Dammtorr	ca. 15 min (23 °C/50 % RF)
Krympning	-2 %
Densitet	ca. 1,5 kg/l
Appliceringstemperatur	+1 - +40 °C
Värmebeständighet	-40 - +90 °C
Draghållfasthet	3 N/mm ²
Brottöjning	500 %
Skjuvhållfasthet (Al-Al, 1,5 mm's fog)	1,5 N/mm ²
Hårdhet	40 +/-5 Shore A
Max. Fogrörelse	+/- 10 %

Drygghet

5 x 5 mm:s ca. 12 m / patron.

Applicering

Från patronen med pressverktyg, appliceringsspetsen kan skäras till önskad storlek 1 - 10 mm.

Yttorr

ca. 15 minuter (23°C/50 % RF)

Genomhärdning

ca. 3 mm/dygn, 10 mm/7 dygn (23°C/50 % RF)

Rekommenderade användningsförhållanden

Kan användas vid 1 till 40 °C. Omständigheter, som luftfuktighet, temperatur, underlagets typ, fuktighet och produktmängden påverkar starkt på yttorkningen och genomhärdningen. Data kan betraktas som riktgivande.

Bruksanvisning

Skär av konen på patron toppen.

Skruva appliceringsspetsen på plats och skär den så att den motsvarar den önskade fogbredden. Produkten appliceras med en hand- eller tryckluftsdreven pistol, fogytan glättas vid behov med en fuktad spackel. Vid limning appliceras produkten som glesa ränder. Märk, att ytorna som skall tätas eller limmas måste rengöras noga före produktens applicering.

Förpackning och färger

290 ml patron

Vit, grå, brun och svart

**Användnings- och
miljösäkerhet**

Förvaras oåtkomligt för barn. Ohärdad produkt får ej komma i avloppet. Små produktrester intorkas, en torkad produkt är soptippsdugligt. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

Observera

Lagring på svalt och torrt ställe (+15°C - +25°C) i en obruten originalförpackning, högst 18 månader.

En ohärdad produkt kan avlägsnas med xylen eller aceton.
Härdad produkt också mekaniskt.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap.

Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står leverantörens tekniska service till Er tjänst.