

# Lim brunsmanschett & skarvar

## För skarvar och golvbrunnar

<b>ANVÄNDNINGS- OMRÅDE</b>	En-komponentslim och tätning av skarvar på Våtrumssduken / -folie och golvbrunnar.	
<b>MONTERINGS- UNDERLAG</b>	Underlaget skall vara torrt, fast, jämnt och rent. Fritt från damm och fett.	
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• lätt att applicera</li><li>• låg viskositet,</li><li>• bra genomvätning</li><li>• fukthärdande</li></ul>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	Bindemedel	silylmodifierad polymer
	Förtunning	förtunnas ej
	Spec. vikt	ca 1 kg/liter
	Farlighet	innehåller ej lösningsmedel, inte brandfarligt
	Frostbeständighet	frostbeständigt
	Lägsta läggningstemperatur	+5°C
<b>ÅTGÅNG</b>	ca. 30 löpmeter / 0,75 liter	
<b>APPLICERING</b>	roller, limspridare eller pensel - 1 liter till 4 m <sup>2</sup>	
<b>BEARBETNINGSTID</b>	ca 45-60 minuter	
<b>BRUKSANVISNING</b>	Applicera limmet med en skumroller, limspridare eller pensel på dukytan i en lämplig mängd så att den väter båda ytorna ordentligt. Pressa ihop ytorna och se till att all luft försvinner. Vid torrt klimat eller vid större ytor som tex brunsmanschett bör ena ytan sprayas med vatten för att få en snabbare härdning. Färska limfläckar kan avlägsnas med en trasa, torra fläckar avlägsnas endast mekaniskt.	
<b>REKOMMENDERADE ARBETS- FÖRHÅLLANDEN</b>	Rummets, limmets och bearbetnings temperatur	+18 ... 20°C
	Rådande omständigheter, som rummets, limmet och bearbetnings temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt limmängden inverkar kraftigt på vidhäftningen och torktiden. Våra rekommendationer kan därför enbart betraktas som riktgivande.	

**FÖRPACKNING**

0,75 l plastflaska

**ARBETS- OCH  
MILJÖSÄKERHET**

Undvik hudkontakt med färsk produkt. Torkade/härdade produktrester är soptippsdugliga. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad.

**LAGRING**

Lagring max 6 månader på svalt ställe, ej under + 1°C, i en tätt tillsluten original förpackning. Använd förpackning lagras med fördel upp och ner.

**OBSERVERA**

Våra rekommendationer är baserade på vår egen forskning och vår bästa kunskap. De lokala arbetsförhållanden och metoder kan variera och är utanför vår kontroll. Därför kan vi inte hållas ansvariga för det faktiska arbetet på platsen.

I oklara fall står vår tekniska service till Er tjänst.

[www.kakelplattan.se](http://www.kakelplattan.se)  
054-18 81 80

KIILTO AB  
Tel. 08-732 88 75